



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
(госкомизобретений)

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№

1570347

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Госкомизобретений выдал настоящее авторское свидетельство
на изобретение:
"Электрохимический способ получения фосфата никеля"

Автор (авторы): Баевшов Абдуали, Сарсембаев Болат
Шайменович, Журинов Марат Журинович и Урисбаев
Туймебек Урисбаевич

Заявитель: ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И УГЛЕХИМИИ АН
КАЗССР И ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН КАЗССР
Заявка № 428II98 Приоритет изобретения 10 июля 1987г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений СССР

8 февраля 1990г.

Действие авторского свидетельства распространяется на всю территорию Союза ССР.

Председатель Комитета

Начальник отдела

Ю. Весел
жичу



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗ. №

(19) SU (11) 1570347 A1

(51) 5 С 25 В 1/00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГННТ ССОР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1
(21) 4281198/31-26
(22) 10.07.87

(71) Институт органического синтеза
и углехимии АН КазССР и Химико-метал-

лургический институт АН КазССР

(72) А. Баевов, Б.Ш. Сарсембаев,

М.Ж. Журинов и Т.У. Урисбаев

(53) 621.38(088.8)

(56) Вахидов Р.С. и Марычева Д.В.
Катодное осаждение сплава никель-фос-
фор. - Тезисы докл. научно-техн. кон-
ференции преподавательского состава
КазХТИ, Чимкент, 1965, с. 30.

2

(54) ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ФОСФИДА НИКЕЛЯ

(57) Изобретение относится к цветной
металлургии, в частности к способам
получения фосфидов металлов, и позво-
ляет упростить процесс за счет полу-
чения порошкового фосфida никеля не-
посредственно в электролизере путем
получения фосфida никеля из водных
растворов, содержащих 99,2 г/л сульфа-
та никеля, 19,8 г/л борной кислоты,
19,7 г/л хлорида натрия и фосфорсодер-
жий реагент, при 50-90°С использо-
вании никелевого анода и плотности то-
ка на катоде 800-1500 А/м². Причем
в качестве фосфорсодержащего реагента
используют фосфорный шлам.

Изобретение относится к цветной
металлургии, в частности к способам
получения фосфидов металлов.

Цель изобретения - упрощение про-
цесса за счет получения порошкового
фосфida никеля непосредственно в
электролизере.

Сущность предлагаемого способа за-
ключается в следующем.

Катодно обрабатывается фосфорный
шлам в никельсодержащих водных раст-
ворах. При катодной поляризации ионы
никеля восстанавливаются на катоде
до атомарного состояния, элементарный
белый фосфор при соударении о катод
становится очень активным, свежеобра-
зованный атом никеля и активный эле-
ментарный фосфор в прикатодном про-
21-90

странстве моментально взаимодейству-
ют, образуя фосфид никеля.

По предлагаемому способу для полу-
чения товарного фосфida никеля исполь-
зуются в качестве исходного сырья от-
ходы фосфорного производства - фос-
форный шлам, весьма токсичный из-за
наличия в нем элементарного белого
фосфора. Захоронение или складирова-
ние этих шламов экономически невыгод-
но и является потенциальной угрозой
загрязнения грунтовых вод и воздушно-
го бассейна.

Кроме того, шламы с содержанием
фосфора менее 30% относятся к "бед-
ным" и ввиду отсутствия надежной тех-
нологии не перерабатываются, поэтому

(19) SU (11) 1570347 A1

фосфорные заводы сбрасывают их в шламонакопители.

Способ осуществляется следующим образом.

В электролит добавляют фосфорный шлам. Электролиз ведут при 50-90°C, катодной плотности тока 800-1500 A/m² с интенсивным перемешиванием. После проведения опыта раствор фильтруют и сепарируют на магнитном сепараторе (т.к. полученный фосфид никеля обладает магнитными свойствами), отделяя товарный продукт от примеси (минеральной части).

Рентгенофазовый и химический анализ показывают, что полученный продукт соответствует формуле Ni₂P.

Пример 1. Опыты проводятся в стеклянной термостатированной ячейке с перемешиванием при 80°C. К электролиту, содержащему 99,2 г/л NiSO₄, 19,84 г/л H₃BO₃, 19,72 г/л NaCl, добавляют 80%-ный фосфорный шлам, содержащий 1,5 г элементарного фосфора, затем катодно обрабатывают при плотности тока 1000 A/m².

Продолжительность электролиза рассчитывается по закону Фарадея и задается с 10%-ным избытком. Выход продукта 98%.

В осадке элементарный фосфор отсутствует.

Пример 2. Процесс проводят в условиях примера 1, но фосфорный шлам содержит 50% фосфора.

В полученном продукте элементарный фосфор отсутствует. Выход продукта 98%.

Пример 3. Процесс проводят в условиях примера 1, но содержание фосфора в шламе 25%.

В осадке элементарный фосфор отсутствует. Выход фосфида никеля 98%.

Ниже приводится влияние катодной плотности тока на выход фосфида никеля в условиях примера 1

Плотность тока, A/m ²	600	800	1000	1500	2000
----------------------------------	-----	-----	------	------	------

Выход продукта, %	84	91	98	97	88
-------------------	----	----	----	----	----

Как видно, из этих данных оптимальными плотностями тока являются 800-1500 A/m².

Влияние материала катода.

Нами исследовано влияние следующих материалов катода: медь, свинец, нержавеющая сталь-1Х18Н10Т. Установлено, что материал электрода практически не влияет на выход продукта. В случае применения медного, свинцового электродов продукт загрязняется этими элементами. В этой связи наиболее приемлемым электродом является электрод из нержавеющей стали.

Таким образом, по предлагаемому способу получения фосфида никеля по сравнению с известным (прототипом) имеется возможность получения порошкового товарного продукта - фосфида никеля, возможность использовать в качестве донора фосфора отходов фосфорного производства - фосфорный шлам (независимо от содержания фосфора в шламе), кроме того, способ позволяет уделить процесс за счет исключения дорогостоящего реагента - гипофосфита натрия, а также исключения фосфорной кислоты.

Формула изобретения

Электрохимический способ получения фосфида никеля из водных растворов, содержащих 99,2 г/л сульфата никеля, 19,8 г/л борной кислоты, 19,7 г/л хлорида натрия и фосфорсодержащий реагент, при 50-90°C, использовании никелевого анода и плотности тока на катоде 800-1500 A/m², отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса за счет получения порошкового фосфида никеля, в качестве фосфорсодержащего реагента используют фосфорный шлам - отход производства фосфора.

Составитель О. Зобнин

Редактор Л. Курасова

Техред Л. Сердюкова

Корректор Л. Патай

Заказ 1666/ДСП

Тираж 244

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101